YOUR PARTNER FOR THE BEST QUALITY

TEST REPORT

우 404-817 인천광역시 서구 가좌3동 539-8 TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAS-014602
대 표 자 : 이건신
업 체 명 : 대보페인트(주)
주 소 : 인천광역시 남동구 고잔동 654

접 수 일 자 : 2010년 05월 03일
시험완료일자 : 2010년 11월 01일

시 료 명 : 콤비 마블스톤

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
촉진내후성시험(1 500 시간)				JIS K 5600-7-8 : 1999(*)
- 외관(균열,박리,부풀음유무)	-		이상없음	JIS K 5600-7-8 : 1999
- 변퇴색	degree		5	JIS K 5600-7-8 : 1999, KS K 0911 : 2007
촉진내후성시험(3 000 시간)				JIS K 5600-7-8 : 1999(*)
- 외관(균열,박리,부풀음유무)	-		이상없음	JIS K 5600-7-8 : 1999(*)
- 변퇴색	degree		4	JIS K 5600-7-8 : 1999, KS K 0911 : 2007

* UV Lamp : UVA-340, Irradiance : 0.76 W/m ², Exposure Time/Temp : 4 h UV / 60 ℃ ± 1 ℃, Condensation Time/Temp : 4 h Con / 50 ℃ ± 1 ℃

용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

Woo-Jong Nam
시험원 : 남우종
Tel : 032-570-9665

hwa-shung Park
기술책임자 : 박성화
E-mail : hwasp@ktr.or.kr

2010년 11월 01일

한국화학융합시험연구원장

전자문서본(Electronic Copy)

KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE